



1. DESCRIÇÃO

O Cimento Queimado GRANTEX® apresenta qualidade e consistência diferenciada com excelente acabamento, fácil aplicação, rápida secagem e baixo odor, além de bom rendimento.

2. INDICAÇÃO

Superfície de reboco, massa corrida, gesso, drywall em ambientes externos e internos.

3. COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos ativos, espessante, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

5. RENDIMENTO

BASE	Balde 5 kg	Balde 25 kg
Reboco novo	até 8 m ² acabados	até 40 m ² acabados
Massa Corrida	até 10 m ² acabados	até 50 m ² acabados
Repintura	até 10 m ² acabados	até 50 m ² acabados

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, e umidade relativa do ar.

6. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (NBR 13245)

A superfície deve estar limpa e seca, livre de agentes que possam dificultar a aderência da massa, tais como poeira, graxa e tinta. Proteja as superfícies de portas, janelas e afins, para que não entrem em contato com o material durante a aplicação, evitando ocorrência de manchas.

Plaquetas de gesso, gesso corrido, drywall ou blocos de cimento.	Lixar e eliminar o pó.
Superfície com mofo	Limpe com uma solução metade água sanitária e metade água potável, enxágue bem e aguarde a secagem.
Superfície com imperfeições	Lixar e eliminar o pó.
Superfície com gordura ou graxa	Limpe-a com sabão e detergente neutro, enxágue bem e aguarde a secagem.
Superfície com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada.
Superfície com brilho	Lixe-a para eliminar o brilho, escove a poeira e limpe com um pano com água.

7. DILUIÇÃO

O Cimento Queimado GRANTEX® já vem pronto para o uso, não deve ser diluído.

8. APLICAÇÃO

Sobre Massa Acrílica:

Aplicar de 1 a 2 demãos de Cimento Queimado, utilizando uma desempenadeira de aço inox próprio para aplicação de Cimento Queimado GRANTEX®. Deixar secar no mínimo 6 horas entre as demãos. Lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos, conferir o acabamento conforme desenho desejado.

Sobre pintura em bom estado:

Lixar a superfície levemente. Remover o pó com pano umedecido em água. Aplicar uma demão do selador GRANTEX® deixando secar no mínimo 6 horas. Aplicar de 1 a 3 demãos de Cimento Queimado, utilizando uma desempenadeira de aço inox próprio para aplicação do Cimento Queimado GRANTEX®. Deixar secar no mínimo 6 horas entre as demãos, lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos, conferir o acabamento conforme desenho desejado.

9. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.
- Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.
- Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

10. EMBALAGEM

Balde de 5 kg

Balde de 25 kg

11. VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

12. ARMAZENAMENTO

Cimento Queimado GRANTEX® deve ser armazenada em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas.

Empilhamento Máximo	
Balde 25 kg	3 Baldes
Balde 5 kg	4 Baldes