



1. DESCRIÇÃO

A **Massa Fina Reboco GRANTEX** é uma argamassa especialmente desenvolvida para proporcionar um acabamento mais fino e uniforme em paredes e tetos. Indicada para aplicação sobre emboço em áreas internas ou externas. Sua fórmula de alta aderência e fácil aplicação elimina a necessidade de massas adicionais antes da pintura.

2. INDICAÇÃO

É indicada para revestimentos de paredes e tetos internos e externos sobre o emboço sarrafeado, ou desempenado grosso.

3. COMPOSIÇÃO

Areia com granulometria selecionada, cimento Portland, cal hidratada, filler carbonático e aditivos químicos especiais.

4. DESEMPENHO

Densidade aparente: 1,40 g/cm³

Densidade fresca: 1,85 g/cm³

5. CONSUMO

Aproximadamente 1,5 kg/mm/m², para cada mm de espessura.

O consumo pode variar de acordo com a textura do substrato.

6. RENDIMENTO

Embalagem	Rendimento
Saco 20 kg	13,4 m ² /mm
Saco 50 kg	33,4 m ² /mm

O rendimento pode variar de acordo com a textura do substrato e espessura da massa.

7. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (NBR 7200)

A superfície deve estar limpa e seca, livre de agentes que possam dificultar a aderência da massa, tais como poeira, graxa e tinta.

É necessário proteger as superfícies de portas, janelas e afins, para que não entrem em contato com o material durante a aplicação, evitando ocorrência de manchas.

Em condições ambientais especiais, como temperatura superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%, recomenda-se umedecer previamente o substrato para que ele não absorva rapidamente a água de amassamento da argamassa.



8. DOSAGEM DE ÁGUA

Embalagem	Dosagem
Saco 20 kg	4,3 L
Saco 50 kg	10,7 L

A quantidade de água pode variar em $\pm 5\%$.

9. MISTURA

O preparo da argamassa deve ser feito em recipiente estanque e limpo, protegido do sol, chuva e vento. Adicione à argamassa água limpa conforme dosagem informada e faça a mistura até obter uma consistência pastosa e firme, sem grumos.

Utilize a massa preparada em até 2 horas após sua mistura. Não adicione mais água ao longo da aplicação, apenas amasse novamente antes de aplicar.

OBS.: Guarde a cura mínima de 28 dias para realizar pintura.

10. APLICAÇÃO

Molhe a base até o estado de total absorção da água, então, inicie a aplicação da massa. Já nos tetos, molhe na véspera e momentos antes de iniciar a aplicação.

Aplique sobre a base, com desempenadeira de madeira ou PVC, uma camada de massa na espessura mínima acabada de 3 mm e máxima acabada de 5 mm. O acabamento deve ser feito com a massa ainda úmida, inicialmente desempenando e, logo após camurçado com espuma de borracha.

11. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

12. EMBALAGEM

- Saco de 20kg
- Saco de 50kg.

13. VALIDADE

180 dias após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.



14. ARMAZENAMENTO

A Massa Fina Reboco GRANTEX® deve ser armazenado em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Manter afastado em 30 cm da parede, preferencialmente sobre pallets. Empilhamento máximo de 10 sacos.