



1. DESCRIÇÃO

A Textura Acrílica Design GRANTEX® é uma massa de cor branca para regularização e revestimento de paredes e tetos de ambientes internos e externos. Apresenta qualidade e consistência diferenciada com excelente acabamento, fácil aplicação, rápida secagem e baixo odor, além de bom rendimento.

Produto classificado conforme NBR 11702/2019 da ABNT Tipo 4.6.2.

2. COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina acrílica, carbonatos de cálcio, copolímeros acrílicos, microbicidas e fungicidas não metálicos, hidrofugantes, pigmentos inertes (dióxido de titânio) e água.

3. INDICAÇÕES

É indicada para texturizar superfícies de ambientes internos e externos de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico.

4. RENDIMENTO

Embalagem	Rendimento
6 kg	Até 3 m ² /demão
20 kg	Até 10 m ² /demão
25 kg	Até 12 m ² /demão

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar.

5. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (NBR 13245)

A superfície deve estar limpa e seca, livre de agentes que possam dificultar a aderência da massa, tais como poeira, graxa e tinta. Proteja as superfícies de portas, janelas e afins, para que não entrem em contato com o material durante a aplicação, evitando ocorrência de manchas.

Superfície com brilho	Lixe-a para eliminar o brilho, escove a poeira e limpe com um pano embebido com água.
Superfície com gordura ou graxa	Limpe-a com sabão e detergente neutro, enxágue bem e aguarde a secagem.

Superfície com mofo	Limpe com uma solução metade água sanitária e metade água potável, enxágue bem e aguarde secagem.
Reboco novo	Deixar curar por no mínimo 30 dias e aplique uma demão de Selador Grantex.

6. DILUIÇÃO

A Textura Acrílica Design GRANTEX® já vem pronta para o uso, não deve ser diluída.

7. APLICAÇÃO

Espalhe o produto com a desempenadeira de aço de maneira uniforme, retirando sempre os excessos. Em seguida, repasse diversas vezes uma desempenadeira de plástico, no sentido vertical ou horizontal, partindo do teto até o piso e vice-versa.

A quantidade e a forma das ranhuras dependem da maneira e do número de vezes que a desempenadeira de plástico é repassada na superfície. Quanto mais repasses, mais ranhuras aparecerão.

Recomendamos limpar a desempenadeira de plástico com frequência, com um pano seco, para facilitar o trabalho e trazer resultados ainda mais satisfatórios.

Depressões ou ondulações nas superfícies podem comprometer o acabamento da textura, dificultando a obtenção dos riscos em baixo relevo, devido à falta ou excesso do produto. Nesses casos recomendamos nivelar o máximo possível as superfícies antes da aplicação da textura.

O sentido de utilização da desempenadeira de plástico (de cima para baixo, da direita para a esquerda ou em círculos) irá proporcionar desenhos e efeitos variados no acabamento.

Evite aplicação em dias chuvosos, e principalmente em temperaturas inferiores a 10°C e superiores a 40°C ou com umidade relativa do ar superior a 90%.

Tempo de Secagem	
Ao toque	1 hora
Entre demão	4 horas
Total	24 horas

8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.
- Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

- Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

9. EMBALAGEM

Balde de 6 kg

Saco valvulado de 20 kg

Barrica de 25 kg

10. VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

11. ARMAZENAMENTO

A Textura Acrílica Design GRANTEX® deve ser armazenada em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Empilhamento máximo 5 sacos.